



Кладочный раствор зимой

Вести кладку кирпича зимой при температуре до минус 25°C, а в случаях, когда не требуется интенсивного твердения раствора, то до минус 30°C, позволяет Мобет марки 3 (читать описание). На фото показан один из объектов, при возведении которого в кладочный раствор вводилась добавка Мобет марки 3. Упрощенно технология применения Мобета марки 3 в полевых условиях в этом случае выглядит так: в бетономешалке приготавливают кладочный раствор, содержащий 3 лопаты цемента, 15 лопат просеянного песка и 10–12 л воды. В полученный раствор при температуре окружающего воздуха до минус 15°C добавляют 0,5 л Мобет марки 3, а при температуре окружающего воздуха ниже минус 15°C добавляют 1 л Мобет марки 3. Вместо Мобет марки 3 «Противоморозный жидкий» в полевых условиях в целях сокращения затрат можно использовать Мобет марки 3 эконом.





Фото 1. Пример кирпичной кладки с применением противоморозной добавки «Мобет» марки 3 «эконом» при отрицательных температурах.

Кирпичная кладка после применения в кладочном растворе полифункционального модификатора Мобет марки 3 эконом не теряет своего внешнего вида.